

ООО «Экостром Бетон» 141315Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, дер. Тураково, 1/124, пом.2, ком.5 тел/факс:8(496)546-16-37, 546-16-27	Испытательная лаборатория ООО «Экостром Бетон»	Свидетельство об оценке Состояния измерений № 1132 от 18.08.2015г.
	Акт № 182	Методика испытаний по ГОСТ 8269.0
Организация -поставщик	ООО «Экостром Бетон»	
Место отбора проб		
№ паспорта		
№ партии		
Дата испытания		
Тип горной породы	Щебень из гравия фр 5-20	

1.Зерновой состав

Остатки %	2,5	d	0,5(D + d)	D	1,25D
Частные	90	1480	6360	1640	
Полные	95,7	94,8	80	16,4	
Требования по ГОСТ 8267-93	От 95 до 100	От 90 до 95	От 30 до 60	До 10	До 0,5

2. Физико-механические показатели

№№ пп	Наименования показателя	Един. Изм.	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические значения
1.	Насыпная плотность	кг/м ³		1437 кг/м ³
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	Не более 35% по массе	14%
3.	Марка по дробимости			800
4.	Содержание зерен слабых пород: щебень	% по массе	5	нет
	щебень из гравия, гравий		10	
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц: щебень	% по массе	1	1,2
	щебень из гравия, гравий		1	
6.	Содержание глины в комках	%	0,25	нет

Заключение: ГОСТ 8267-93

Начальник лаборатории _____ Хейсина Л.М.

Лаборант _____ Воробьева Е.А.

